



G.E. HABICH'S SÖHNE
F A R B E N

Technisches Merkblatt

Produkt:	HABICH'S Sockelfarbe
Werkstoffart:	Kunstharz Dispersionsfarben gemäß DIN EN 13300
Produkt-Code:	M-DF 01
Inhaltsstoffe:	Bindemittel (Styrol-Acrylatdispersion), Calciumcarbonate, Pigmente, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.
Verwendungszweck:	Für spezielle Farbgestaltung im Sockelbereich sowie Beschichtung aller für Dispersionsfarben geeignete Untergründe
Spez. Gewicht:	ca. 1,35
Bindemittelbasis:	Kunstharzdispersion
Packungsgrößen:	2,5 l, 5 l, 12,5 l
Eigenschaften:	Wetterbeständig, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, bestmögliche Deckkraft und Lichtechtheit, kalkecht, farbkraftig, diffusionsfähig, Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase.
Untergründe:	Putz, Beton, Mauerwerk, Bauplatten etc.
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund soll fest, sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Saugende und sandende Untergründe mit Lösungsmittelfreiem Tiefengrund vorbehandeln. Für die Untergrundbehandlung und Verarbeitung gelten die Richtlinien von Dispersionsfarben. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Produktionsnummern verarbeiten oder Material unterschiedlicher Produktionsnummern vorher mischen.
Verbrauch:	1 l reicht für ca. 5 m ² (1 Anstrich) je nach Untergrund. Genauere Werte am Objekt ermitteln.
Verarbeitung:	Streichen, rollen, spritzen (Niederdruck-, Hochdruck- und Airless-Geräte).
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter + 5°C Außen- und Untergrundtemperatur verarbeiten.



G.E. HABICH'S SÖHNE
F A R B E N

Technisches Merkblatt

HABICH'S Sockelfarbe

Lagerung:	Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.
Reinigung der Geräte:	Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, während der Pausen Geräte in der Farbe aufbewahren.
Hinweise:	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
VOC-Gehalt:	Entspricht der Decopaint-Richtlinie 2010
Entsorgung:	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Telefon-Nr.: + 49 (0) 55 44 / 791-0
Herstellerangaben:	G. E. HABICH'S SÖHNE GmbH & Co. KG Burgstraße 3 D- 34359 Reinhardshagen Ansprechpartner / Auskunftgebender Bereich: Labor / Herr Medek: Tel.: + 49 (0) 55 44 / 791 150 E-mail: nandor.medek@habich.de

Stand: Januar 2012

Die gemachten Angaben unterliegen den üblichen Vorbehalten. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Datum: 05.01.2012 / Rev. 1
Erstellt von: Herrn Medek
TM-Sockelfarbe.doc

2 / 2